

MOTUL**MOTUL SCOOTER EXPERT 10W-40 MA 4T****Моторна олива для 4-х такних скутерів та максі-скутерів
Technosynthese® – JASO MA****ПРИЗНАЧЕННЯ**

Спеціально розроблена для скутерів та максі-скутерів, обладнаних 4-х тактними двигунами, будь-якого об'єму, з каталітичними нейтралізаторами або без них, з мокрим зчепленням.

Всі типи скутерів, які використовують для щоденних поїздок і експлуатують в міських умовах.

Сумісна з усіма типами бензинів, етилованим та неетилованим, етанолом, біопаливом.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

STANDARDS	API SM/SL/SJ
	JASO MA - M033MOT168

Для забезпечення відмінного захисту, моторна олива Technosynthese® посилена синтетичними базовими компонентами.

Приналежність оливи до класу JASO MA гарантує відмінні умови роботи і експлуатації зчеплення скутера, що працює в об'ємі оливи (мокре зчеплення).

Відмінна стабільність за високих температур особливо необхідна для міської експлуатації: тривалий рух в режимі повних навантажень, і робота в режимі холостого ходу при зупинках на світлофорах.

Клас в'язкості SAE 10W-40 відповідає сучасним вимогам та рекомендаціям виробників, а також поліпшує пуск двигуна за низьких температур, що сприяє мінімізації зносу.

Дуже низька летючість сприяє зниженню витрати оливи в процесі експлуатації. Високі миючі і диспергуючі властивості забезпечують чистоту робочих поверхонь двигуна. Олива стійка до підвищення в'язкості, що мінімізує можливість утворення нагарів і відкладення продуктів зносу.

Стойка до старіння.

Антиокислювальні, антикорозійні і антипінні властивості.

MOTUL**MOTUL SCOOTER EXPERT 10W-40 MA 4T****Моторна олива для 4-х такних скутерів та максі-скутерів
Technosynthese® – JASO MA****РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	SAE J 300	10W-40
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.866
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	102.1 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.8 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	151.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-35.0 °C / -31.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.3 мг KOH / г
Температура спалаху	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/motul-183701.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/motornye-masla.html>